

WIBERBA  HOLZ

Massivholzplatten Euro Rustikaleiche

Massivholzplatten Euro Rustikaleiche



Euro Rustikaleiche select (A/B) mit durchgehenden Lamellen

A-Seite Homogenes Plattenbild durch
Farbkamerasortierung
gesunde Äste, schwarze Äste und Punktäste
ohne Häufigkeitsangabe erlaubt
Risse und Spiegel zulässig
offene Stellen zulässig, nicht gekittet
vereinzelt minimaler Kantensplint zulässig

B-Seite Farbabweichungen der Einzellamellen zulässig
vereinzelt auftretende Risse zulässig
Risse, Splint und Spiegel zulässig
offene Stellen zulässig, nicht gekittet
vereinzelt auftretender Wurmstich zulässig
vereinzelt auftretende Kernröhre zulässig

Euro Rustikaleiche select (A/B) mit keilverzinkten Lamellen (nur auf Anfrage)

A-Seite Homogenes Plattenbild durch
Farbkamerasortierung
gesunde Äste, schwarze Äste und Punktäste
ohne Häufigkeitsangabe erlaubt
vereinzelt auftretende Punktäste und
Noppen zulässig
vereinzelt Spiegel zulässig, offene Stellen
zulässig, nicht gekittet
vereinzelt minimaler Kantensplint zulässig

B-Seite Farbabweichungen der Einzellamellen zulässig
vereinzelt auftretende Risse zulässig
Splint und Spiegel zulässig
offene Stellen zulässig, nicht gekittet
vereinzelt auftretender Wurmstich zulässig
vereinzelt auftretender Rindeneinwuchs
zulässig

Technische Eigenschaften

Verleimung Formaldehydfrei mit Weißleim
nach DIN EN 204
Verleimung Standard D3 nach DIN EN 204
mit Weißleim
Verleimung D4 nach DIN EN 204 auf Anfrage
Bei Mehrfachverleimung saubere
geschlossene Flächenverklebung

Keilzinkung Geschlossener Zinkenstoß in der Fläche
nicht sichtbar
Abgesetzter Randzinken

Holzfeuchte 8 % +/- 2 %

Oberfläche Geschliffen mit Korn 80

**Lamellen-
breite** bei durchgehender Lamelle:
46–52 mm einheitlich in der Platte
bei keilverzinkter Lamelle:
40–70 mm einheitlich in der Platte