

SIBIRISCHE LÄRCHE



EINZIGARTIG · INNOVATIV · NACHHALTIG

Larix Dahurica

| | |
|--------------------------------|---|
| Herkunftsland | Osteuropa |
| Vorteile | gutes Preis-Leistungsverhältnis, leicht zu bearbeiten, gute statische Eigenschaften |
| Erwähnenswertes | Anfangs kann es zu Ausharungen kommen |
| Profil | Kombiprofil genutet / geriffelt |
| Farbe | gelblich bis rötlich, ausgeprägte Jahresringstruktur |
| ca. Gewicht pro m ³ | 550 kg |
| Strapazierfähigkeit/ Härte | mittel |
| Haltbarkeit Im Außenbereich | Gut, ohne direkten Erdkontakt, Imprägnierung empfohlen |
| Äste | fein- bis grobastig |
| Rissigkeit | mittel |
| Verzug | mittel |
| Harzhaltigkeit | mittel |
| Bearbeitung | mittel, vorbohren empfohlen |
| Schwind- und Quellverhalten | mittel |
| Abstand der Unterkonstruktion | höchstens 50 cm |
| Austretende Holzinhaltstoffe | keine bekannt |
| Natürliche Dauerhaftigkeit | 3 mäßig dauerhaft |

Allgemein gilt:

Holz weist oft Äste, Wirbel und zum Teil wilde Maserungen auf, welche ebenso zum Bild Holz gehören wie leichte Krümmungen, Maßtoleranzen und Rissbildung. Das Schwinden von Holz bei warmem Wetter und das Quellen bei Regentagen liegt oft im Zentimeterbereich. Natürliche Eigenschaften des Holzes wie Vergrauung, farbliche zum Teil starke Unterschiede der gleichen Holzart, welche bis zu mehreren Helligkeitsstufen reichen können, Harzgallen, schwarze und schwarzumrandete Äste sowie vereinzelte Ausfalläste sind kein Reklamationsgrund, ebenso wie optische Unsauberkeiten wie Wasserflecken, Abdrücke der Stapelleisten, leichte Verschmutzung durch das Verpackungsmaterial, Splitter, Pin- und Shotholes sowie Hobelfehler.

