



GARTEN- & FASSADENFARBE

Deckanstrich in farbiger Vielfalt - ideal für den Außenbereich

7103 Signalgelb deckend RAL 1003	7519 Capriblau deckend RAL 5019	7530 Feuerrot deckend RAL 3000	7629 Minzgrün deckend RAL 6029	7283 Englisch Grün deckend RAL 6009
7511 Braunrot deckend RAL 3011	7119 Graubeige deckend RAL 1019	7817 Schokoladen- braun deckend RAL 8017	7505 Tiefschwarz deckend RAL 9005	7716 Anthrazitgrau deckend RAL 7016
7542 Verkehrsgrau A deckend RAL 7042	7738 Achatgrau deckend RAL 7038	7535 Lichtgrau deckend RAL 7035	7262 Reinweiß deckend RAL 9010	7500 Verkehrsweiß deckend RAL 9016



Produktbeschreibung:

Äußerst wetter- und UV-beständiger, deckend seidenmatter Holzanstrich für den Außenbereich. Osmo Garten- & Fassadenfarbe ist atmungsaktiv und wasserabweisend. Der getrocknete Anstrich ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze (speichel- und schweißecht lt. DIN 53160, geeignet für Kinderspielzeug lt. EN 71.3).

Anwendungsbereiche:

Osmo Garten- & Fassadenfarbe ist bestens geeignet für jedes Holz im Außenbereich: Holzfassaden, Balkone, Fensterläden, Zäune, Pergolen, Gartenhäuser, Gartenmöbel, Carports.

Inhaltsstoffe:

Auf Basis einer Polymer-Dispersion, Titandioxid (Weißpigment), Eisenoxide und organische Pigmente, Additive und Konservierungsmittel (MIT/BIT). Lösemittel: Wasser. EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. 1.d): 130 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält maximal 130 g/l VOC. Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gerne auf Anfrage.

Physikalische Eigenschaften:

Spezifisches Gewicht:
Viskosität: 30-40 s, 4 mm nach DIN 53211, sämig/flüssig
Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos
Flammpunkt: nicht erforderlich
pH-Wert: 7,5-8,5

Lagerfähigkeit:

2 Jahre und länger, wenn original verschlossen aufbewahrt. Vor Frost und Temperaturen über 30°C schützen!

Vorbereitung:

Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (Anstrichtemperatur mind. +5°C, max. 18% Holzfeuchte). Wird ein zusätzlicher Schutz gegen Fäulnis, Bläue und Insektenbefall gewünscht, das rohe Holz mit der Osmo Holz-Imprägnierung WR vorbehandeln. Osmo Garten- & Fassadenfarbe ist streichfertig, nicht verdünnen. Gründlich umrühren. Falls möglich, den ersten Anstrich vor Montage allseitig auf das Holz auftragen. Noch gut erhaltene Altanstriche säubern und anschlei-



fen - schadhafte Anstriche entfernen (abschleifen). Bei Schleifarbeiten generell Staubmaske tragen. Das Anstrichergebnis ist u.a. abhängig von der Holzbeschaffenheit. Daher ist grundsätzlich - insbesondere bei unbekanntem Untergründen - ein Probeanstrich vorzunehmen.

Verarbeitung:

Mit Osmo Flächenstreicher oder Mikrofaserrolle dünn und zügig bahnenweise in Maserrichtung auftragen oder im Spritzverfahren applizieren. Bei guter Belüftung ca. 3-4 Stunden trocknen lassen. Nach der Trocknung bei Bedarf feinkörnig zwischenglätten und den zweiten Anstrich ebenfalls dünn und zügig auftragen. Bei Renovierung genügt in der Regel ein Anstrich.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Trocknungszeit:

Ca. 3-4 Stunden bei Normklima (23 °C/50% rel. Luftfeuchtigkeit) und guter Belüftung trocknen lassen. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit, verlängert sich die Trocknungszeit deutlich.

Ergiebigkeit:

Die Reichweite des Produktes beträgt bei 1 Anstrich 16 m²/1 l. Sie richtet sich maßgeblich nach der Beschaffenheit der vorhandenen Holzoberfläche. Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/geschliffene Oberflächen. Andere Oberflächen können zu abweichender Reichweite führen.

Hinweise:

Manche Holzarten neigen bei Bewitterung zu naturbedingtem Auswaschen von wasserlöslichen, farbigen Holzinhaltstoffen. Tropische Hölzer und andere inhaltsstoffreiche Hölzer (Eiche, Robinie, Lärche, etc.) erst abwittern lassen. Dadurch wird das Holz aufnahmefähig und der Anstrich haftet optimal.

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (MIT). Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schutzhandschuhe tragen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. **BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:** Mit viel Wasser waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag:

Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Informationen für Allergiker erhalten Sie unter www.osmo.de Allergiker-Info (bzw. unter der Rufnummer 0172 51 56 913).



Achtung

Entsorgung:

Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12). Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

Farbtöne:

7103 Signalgelb (RAL 1003) deckend
7519 Capriblau (RAL 5019) deckend
7530 Feuerrot (RAL 3000) deckend
7629 Minzgrün (RAL 6029) deckend
7283 Englisch Grün (RAL 6009) deckend
7511 Braunrot (RAL 3011) deckend
7119 Graubeige (RAL 1019) deckend
7817 Schokoladenbraun (RAL 8017) deckend
7505 Tiefschwarz (RAL 9005) deckend
7716 Anthrazitgrau (RAL 7016) deckend
7542 Verkehrsgrau A (RAL 7042) deckend
7738 Achatgrau (RAL 7038) deckend
7535 Lichtgrau (RAL 7035) deckend
7262 Reinweiß (RAL 9010) deckend
7500 Verkehrsweiß (RAL 9016) deckend
deckend

Gebindegrößen:

0,75 l; 2,5 l

Obige Informationen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 12/20