

Herkunftsland	Südamerika, Brasilien
Vorteile	sehr dauerhaftes Holz, gutes Stehvermögen, hohe Beständigkeit gegen Pilze und Schimmel
Erwähnenswertes	Anfangs kann es zu Ausblutungen kommen, daher VORSICHT mit angrenzenden Bauteilen!
Profil	glatt / glatt
Farbe	hellbraun mit Schattierungen von gelblich-braun bis olivbraun
ca. Gewicht pro m ³	900 - 1000 kg
Strapazierfähigkeit/ Härte	sehr hart
Haltbarkeit Im Außenbereich	sehr gut
Äste	astarm
Rissbildung	mittel bis gering
Verzug	gering
Harzhaltigkeit	keine
Bearbeitung	mittel, unbedingt vorbohren
Schwind- und Quellverhalten	mittel
Abstand der Unterkonstruktion	höchstens 50 cm
Austretende Holzinhaltstoffe	leicht braune Inhaltsstoffe in den ersten Monaten
Natürliche Dauerhaftigkeit	2 dauerhaft

Allgemein gilt:

Holz weist oft Äste, Wirbel und zum Teil wilde Maserungen auf, welche ebenso zum Bild Holz gehören wie leichte Krümmungen, Maßtoleranzen und Rissbildung. Das Schwinden von Holz bei warmem Wetter und das Quellen bei Regentagen liegt oft im Zentimeterbereich. Natürliche Eigenschaften des Holzes wie Vergrauung, farbliche zum Teil starke Unterschiede der gleichen Holzart, welche bis zu mehreren Helligkeitsstufen reichen können, Harzgallen, schwarze und schwarzumrandete Äste sowie vereinzelte Ausfalläste sind kein Reklamationsgrund, ebenso wie optische Unsauberkeiten wie Wasserflecken, Abdrücke der Stapelleisten, leichte Verschmutzung durch das Verpackungsmaterial, Splitter, Pin- und Shotholes sowie Hobelfehler.



SASCHA SCHMIDT

T: 07131 9060775

E: s.schmidt@holz-hauff.de

WWW.HOLZ-HAUFF.DE

WWW.HOLZ-HAUFF.DE/SHOP

