

# SIBIRISCHE LÄRCHE



EINZIGARTIG · INNOVATIV · NACHHALTIG

*Larix Dahurica*

Herkunftsland	Osteuropa
Vorteile	gutes Preis-Leistungsverhältnis, leicht zu bearbeiten, gute statische Eigenschaften
Erwähnenswertes	Anfangs kann es zu Ausharungen kommen
Profil	Kombiprofil genutet / geriffelt
Farbe	gelblich bis rötlich, ausgeprägte Jahresringstruktur
ca. Gewicht pro m <sup>3</sup>	550 kg
Strapazierfähigkeit/ Härte	mittel
Haltbarkeit Im Außenbereich	Gut, ohne direkten Erdkontakt, Imprägnierung empfohlen
Äste	fein- bis grobastig
Rissbildung	mittel
Verzug	mittel
Harzhaltigkeit	mittel
Bearbeitung	mittel, vorbohren empfohlen
Schwind- und Quellverhalten	mittel
Abstand der Unterkonstruktion	höchstens 50 cm
Austretende Holzinhaltstoffe	keine bekannt
Natürliche Dauerhaftigkeit	3 mäßig dauerhaft

## *Allgemein gilt:*

Holz weist oft Äste, Wirbel und zum Teil wilde Maserungen auf, welche ebenso zum Bild Holz gehören wie leichte Krümmungen, Maßtoleranzen und Rissbildung. Das Schwinden von Holz bei warmem Wetter und das Quellen bei Regentagen liegt oft im Zentimeterbereich. Natürliche Eigenschaften des Holzes wie Vergrauung, farbliche zum Teil starke Unterschiede der gleichen Holzart, welche bis zu mehreren Helligkeitsstufen reichen können, Harzgallen, schwarze und schwarzumrandete Äste sowie vereinzelt Ausfalläste sind kein Reklamationsgrund, ebenso wie optische Unsauberkeiten wie Wasserflecken, Abdrücke der Stapelleisten, leichte Verschmutzung durch das Verpackungsmaterial, Splitter, Pin- und Shotholes sowie Hobelfehler.



SASCHA SCHMIDT

T: 07131 9060775

E: s.schmidt@holz-hauff.de

WWW.HOLZ-HAUFF.DE

WWW.HOLZ-HAUFF.DE/SHOP

